



FUNDA CUBREASIENTO

Ficha técnica

Funda cubre asiento desechable fabricada en polietileno blanco PE

Nº	Características	Unidad	Valor de medición	Método de medición
1	Densidad	g/cm ²	0,955	Según DIN EN 1183
2	Grosor	18 micras		
3	Resistencia a la extensión vertical	N/mm ²	26	Según ASTM D 882
4	Resistencia a la extensión transversal	N/mm ²	13	Según ASTM D 882
5	Alargamiento de roturas vertical	%	468	Según ASTM D 882
6	Alargamiento de roturas transversal	%	854	Según ASTM D 882
7	Dart Drop	g/μm	0,98	Según ASTM 1709-91
8	Dimensión y ejecución	790x1340 mm x 250 uds/rollo= 8 kg.		

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN Y EL ALMACENAJE	
a)	Tiempo de almacenaje 12 meses después de la entrega
b)	Temperatura de almacenaje + 20° C / ± 10° C
c)	Humedad relativa del aire 30-90 %
d)	Almacenaje en espacios cerrados
e)	Exposición a rayos UV A evitar * no aplicable en el film resistente a UV

Los datos que aparecen en esta hoja de especificaciones son fruto de la experiencia y se ofrecen a título orientativo. Los datos arriba indicados son valores promedios y no constituyen una garantía real de sus propiedades. Esta declaración se limita al material suministrado del fabricante y no abarcan modificaciones en procesos posteriores de su manipulación y/o conversión después de su entrega.