

# CINTA CREP o de CARROCERO MARRÓN



## Ficha técnica

**Composición:** Cinta de papel semi-crepado y con adhesivo solvente de caucho natural.

**Descripción:** Combina un excelente desenrollado, fácil rasgado y adaptabilidad.

Diseñada para su uso en el sector de la carrocería. Perfecta para el repintado de automóviles por su resistencia a ciclos de altas temperaturas incluso superiores a 90°C. Su papel semi-crepado permite enmascarar líneas rectas y curvas proporcionando excelentes acabados y recortes muy precisos.

Propiedades adhesivas	Valores	Método
Espesor del soporte	92 mc	ASTM D-3652
Espesor total	132 mc	ASTM D-3652
Resistencia a la tracción	50 N / cm	ASTM D-3759
Elongación de rotura	10%	ASTM D-3759
Adhesión al acero	2,7 N / cm	ASTM D-3330
Resistencia a la temperatura	80°C/90°C	Ciclos de 1h / 30min

## **APLICACIONES:**

· Enmascarado y protección en pintura de carrocería de automoción y otros procesos de trabajo que requieran temperatura hasta los 80º durante una hora, y hasta los 90º durante 30 minutos. Compatible con pinturas solventes.

· Diseñada para aplicación en interiores, ya que no debe estar expuesta a periodos largos de luz solar al aire libre, puesto que la cinta podría resultar difícil de retirar.

**ALMACENAMIENTO:** Para una mejor conservación de sus propiedades, debe almacenarse el producto en su embalaje original a una temperatura ideal de entre 20-30°C, preservando de la exposición solar directa y a la humedad.

Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a su recepción.